

Anti-corrosion Agent

UNICOAT-GLC-101

물리적 특성

주성분	Special blended
용매	물
희석 & 세척	물
고형분	22 ± 2.0 (105°C, 3Hr, 1g)
비중	1.03 ± 0.05. (at 25°C)
점도	20sec. 이하 (Ford #4 at 25°C)
적용 두께 (건조필름상태)	1.2 μm
Peak Metal Temperature	110°C 이상
적용방법	2 or 3 롤 코팅타입
냉각방식	공냉

적용분야

- 갈바륨 또는 GI 강판 적용
- 단독 코팅 또는 탑코팅으로 사용
- 전자재용 강판 적용

제품효과

유의점

- 용액사용전 1시간 교반 후 사용하여 주십시오.

염수분무평가	500Hr (발청 3%미만)
2T-벤딩 & 테잎박리실험	크랙,박리없음
크로스커팅 & 테잎박리실험	박리없음
내알칼리성	3.0 분, 변색없음 (by 5% NaOH)